

UVレジンでオリジナルアクセサリが
直ぐに製作出来ます。



UVレジン

★★
デコ用

1液性紫外線硬化 透明樹脂

特 徴

1液タイプで扱いやすく、硬化が早く高透明で簡単にオリジナルアクセサリやコーティング剤として使えます。

使用方法

- ★【太陽光】の場合 太陽光の紫外線を当て硬化させます。硬化時間は10分～30分程度。紫外線の強さによって異なるため、天候や季節等の環境により時間が変わります。
- ★【UVランプ】の場合 早く固めるには、「UVランプ」を使用します。ジェルネイル等でよく使用されている、市販のUVランプ(36W)を2分～5分程度当てる事で、早く固める事ができます。(硬化時間はランプの機種・波長・レジンの厚み等により異なります。)

- 容量:30g
- 成分:アクリレート樹脂

品番	品名	価格	入数	JAN	パッケージサイズ
SA-C320	UVレジン液 30g	オープン	40	4571238253200	W50×H135×D26mm

MADE IN CHINA